



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

LATTIAN LIPEÖINTI, ÖLJYÄMINEN JA SUOPAKUURAUS

Kun haaveissa on vaalea ja sametinpehmeä ns. tanskalainen puulattia, puhutaan usein öljyamisestä, lipeöinnistä tai suopakuurauksesta. Vaihtoehtoja lopputuloksen saavuttamiseksi on monia. Domus Classican valikoimiin olemme valinneet monien ammattilaisten käyttämät ja hyväksi todetut Conwoyn lattiakäsittelyaineet.

Lattian käsittelyssä on kolme eri vaihetta; lipeöinti, öljyäminen ja ylläpito suovalla. Pelkällä suopakuurauksellakin lattia pysyy kunnossa, mutta vaatii kovasti työtä. Öljytty lattia on kaunis sellaisenaan, ja hyvänä se säilyy pitkään, kun ylläpitopesuun käytetään suopaa. Lipeöintikään ei ole aina tarpeen.

Alla ohjeita lattian käsittelyyn:

1. LIPEÖINTI

Lipeöinti ei ole ainoa tapa saada aikaan vaalea läpikuultava ja pehmeäpintainen lattia. Oman kokemuksemme mukaan lipeöity lattia verrattuna kuultavalla valkoisella öljyllä käsiteltyyn lattiaan eroaa siinä, että lipeöity pinta on harmahtavampi. Koska kuusi on tasavärisempää ja vaaleampaa, ei lipeöintiä välttämättä kannata tehdä kuusilattialle. Mäntylattian sydänpuukerros punastuu ajan myötä saadessaan uv-säteitä ja lattiasta tulee väistämättä raidallinen. Mikäli tasavärisyyttä ja vaaleutta toivotaan, saattaa lipeöinti nimenomaan mäntylattian osalta olla tarpeen. Domus Classican Hattulan myymälään on tehty mäntylautalattialle mallilattia eri käsittelyvaihtoehdoista. Huom! Kannattaa myös muistaa, että lipeöinnin voi tehdä ainoastaan havupuulattiaan, ei siis koivulattialle.

Lipeä on syövyttävää ja kuivattaa siksi puusta pehmeän ja kosteuttavan puuaineksen. Siksi puu tarvitsee lipeöinnin jälkeen ehdottomasti lisäkosteutusta öljystä.

Käsittelyohje:

- Käsittely tehoaa parhaiten, kun lattia on hiottu. Höylätty pinta on jo sinänsä suoja lattialle, jolloin myös suoja-aineet imeytyvät huonommin.
- Lipeäsekoituksessa on vettä ja pohjalle helposti painuvaa natriumhydroksia – muista sekoittaa sekoitusta joka työvaiheen välissä!
- Työvälineet voi puhdistaa vedellä.
- Riittoisuus 8 – 10 m²/l (yksi käsittelykerta).



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

1. Käsiteltävän puun on oltava hiottu, puhdas, rasvaton ja kuiva sekä lattian sekä tilan lämpötila vähintään +18°C.
2. Kaada lipeä ämpäriin ja sekoita huolella.
3. Levitä lipeää tasainen ja runsas kerros puun suuntaisesti 1-3 lautaa kerrallaan. Käytä keinokuituista sivellintä.
4. Tarvittaessa uusi käsittely 6 – 8 tunnin kuluttua ja anna kuivua vähintään 10 tuntia.
5. Kuivumisen jälkeen käy lattia läpi punaisella karhunkielellä ylimääräisen kalkin poistamiseksi. Imuroi tai lakaise kalkki pois.
6. Lattia on käsiteltävä lipeöinnin jälkeen öljyllä tai normaalia vahvemmalla suopaliuoksella. Suosittelemme lämpimästi öljyämistä! Lipeän kuivattama lattia saattaa tikkuuntua ilman kosteutusta.

Huom! Lipeöidessä ilmaan pääsee vetyhöyryjä: käytä siis ehdottomasti hengityssuojainta! Suojakäsineet ja -lasit ovat myös tarpeen.

2. ÖLJYÄMINEN

Lattian öljyäminen on ollut vanha tapa suojata lattioita. Pellavaöljypohjaisten öljyjen ohella on nyt tarjolla kulutusta kestävämpiä eri kasviöljyjen yhdistelmiä, joiden levitys ei vaadi ammattimiehiä. Conwoyn öljy sopii sekä käsittelemättömälle, lipeöidylle ja petsatulle puulle sekä korkille. Öljy imeytyy syväälle puun huokosiin ja suojaa kulumiselta, lialta ja kosteudelta kaikissa sisätiloissa. Öljy on puhdas luonnontuote.

Conwoylla öljyjä on kahta eri sävyä; luonnollinen ja läpikuultava valkoinen, joka on sävytetty kalkilla. Mikäli tavoite on vaaleassa lattiassa, eikä lipeän käyttö tunnu luontevalta, kannattaa valita läpikuultava valkoinen öljy. Kalkki on purkissa pohjalla, joten tarvittaessa toista öljyämiskerrosta tehdessä voi purkin jättää sekoittamatta ja käyttää öljyä vain luonnonvärisenä.

Käsittelyohje:

- Lattialämmitysjärjestelmä ja ilmastointi on suljettava ennen lattian öljykäsittelyä.
- Älä päästä öljyä valumaan lattian alle.
- Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen.
- Riittoisuus 12 m²/ l (ensimmäinen käsittelykerta) ja 20 m²/ l (toinen käsittelykerta)

1. Käsiteltävän puun on oltava hiottu, puhdas, rasvaton ja kuiva (puun kosteus enintään 14 %) sekä lattian sekä tilan lämpötila vähintään +18°C.
2. Sekoita varsinkin valkoisella sävytetty öljy huolellisesti ennen käyttöä. Levitä öljyä pensselillä tai rullalla lattialle tasaisen peittävä kerros puun suuntaisesti 1 – 3 lautaa kerrallaan.

DOMUS CLASSICA OY

Metsänkyläntie 2 | 13900 Pekola | domus@domusclassica.com
Myymälä ja asiakaspalvelu | 0400-23 24 25 | ma-to 9-15 ja su 12-15



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

3. Anna öljyn imeytyä puuhun ja lisää öljyä kuiviin paikkoihin 15 - 30 min. kuluessa. Kiillota jäljelle jäänyt öljy välittömästi kuivaksi joko käsin punaisella karhunkielellä tai lattianhoitokoneella. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puuvillarievuilla. Pintaan ei saa jäädä öljyä, eikä se saa vaikuttaa märältä.
4. Kiillota lattiapinta vielä noin 6 tunnin kuluttua tarvittaessa käsin punaisella karhunkielellä tai lattianhoitokoneella.
5. Käsittele lattia uudelleen.

Öljytty pinta kestää kevyttä kosketusta tai kulkemista 12 tunnin kuluttua käsittelystä ja se voidaan tällöin suojata esim. aaltopahvilla. Varsinainen kovettuminen kestää noin 36 tuntia. Ennen sitä pinta ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

3. SUOPAKUURAUS TAI -PESU

Suopakuurattu lattia on kaunis! Tavoitteena on jälleen vaalea ja pehmeäpintainen lattia, johon päästään usean kuurauksen jälkeen. Käytännössä kuuraus tarkoittaa lattian pesemistä kylmään veteen sekoitetulla suovalla kuurausharjan (luonnonharjaksinen juuriharja) avulla lujaa ja puun suuntaisesti hierontamalla. Aikoinaan kuuraus on tehty nimenomaan kuusilankulle ja hiekkaa apuna käyttäen, mutta koska nykyään runsaan vesimäärän käyttö on lattian alla olevien eristeiden ja mahdollisen lattialämmityksen johdosta mahdotonta, on perinteinen kuuraus jäänyt vähemmälle. Samaan lopputulokseen on mahdollista päästä myös pienemmällä ponnistuksella kalkin avulla valkoiseksi sävytetyllä suovalla. Pelkkä suopakuurauskin lattialle riittää, mutta paremman suojan lattia saa, kun se ennen kuurausta öljytään. Mikäli tavoitellaan vaaleampaa lattiaa, kannattaa öljynä käyttää Conwoyn kalkilla sävytettyä läpikuultavaa valkoista lattiaöljyä. Suopaa saa myös ilman kalkkia, jolloin pinta jää luonnonväriseksi.

Käsittelyohje:

- Suovista on läpikuultavaa valkoista ja luonnonväristä. Jos lattian pinta tuntuu alkukäsittelyn jälkeen liian valkoiselta, on mahdollista käyttää jatkossa luonnonväristä, jolloin pinta tasaantuu vähitellen. Valkoiseksi sävytetyssä öljyssä kalkki on purkin pohjalla. Valkoisuutta voi säädellä myös niin, että jättää kalkin vain sekoittamatta suopaan ennen käsittelyä.
 - Riittoisuus 20 – 40 m²/l.
1. Ensimmäistä lattiapesua tehdessä sekoita suopaa veteen suhteessa 1:10. Pese lattia puun pituussuunnassa. Pyyhi likavesi pois. Helpointa on käyttää kahta ämpäriä; toinen suopaseokselle ja toinen puhtaalle vedelle.
 2. Normaalia ylläpitopesua tehdessä sekoita suopaa veteen suhteessa 1:20.