



DOMUSCLASSICA

| *Eriäinen Rautakauppa* |

PUULATTIAN TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖKOHTEET

Puulattia sopii sekä uudisrakennuksiin että vanhojen talojen lattiaksi. Lattia valmistetaan erikoiskuivasta puutavarasta. Laudat säilytetään koko valmistusprosessin ajan kosteuskontrolloiduissa tiloissa. Lattian pystyy asentamaan myös lattialämmityksen päälle. Valmistaja suosittelee käyttämään silloin korkeintaan 95 mm leveää lautaa. (Leveämpien lankkujen asennuksessa suositellaan käyttämään lämmöntasauslevyjä.)

VALMISTUS

Puutavara kuivataan ennen höyläystä. Laudat pidetään ehdottoman kuivina koko valmistusprosessin ajan. Höyläyksen jälkeen laudat tarkastetaan ja poistetaan lautojen välistä rosot, vialliset oksat ja muut virheet. Näin varmistetaan valmiin lattialaudan laatu raaka-aineen laadun vaihteluista riippumatta. Tämän jälkeen laudan sivuille ja molempiin päihin jyrksitään ponttaus. Jokainen toimitettava lauta on koko mitaltaan käyttökelpoinen, joten lattian asentaminen on nopeaa ja työvaraksi riittää 5 % yli lattia-alan. Lattialaudat toimitetaan ilman pintakäsittelyä.

Laudat pakataan tiiviiseen muovipakettiin ja toimitetaan suoraan rakennuskohteeseen asennettavaksi välittömästi. Lautoja ei saa jättää tasaantumaan ennen asennusta, koska silloin ne saattavat imeä itseensä kosteutta ilmasta.

LAATU

Puulattian peruslaatu on joko normaalioksaista tai vähäoksaista. Laatumääritys mainitaan jokaisen tuotteen omien tuotetietojen alla.

- * kosteus 7 – 8 %
- * kiinteät oksat ja yksittäiset pienet oksalohkeamat sallittu
- * vähäinen sydänjuova ja pienet halkeamat sallittu
- * pienet kiinteät korot sallittu
- * ei lahovaurioita, sinistymiä tai hyönteisvahinkoja

TEKNISET TIEDOT

- * vaihtelevat pituudet 1 – 5 m/ lauta
 - keski- ja enimmäispituus vaihtelevat tuote- ja eräkohtaisesti raaka-aineen ominaisuuksien mukaan
 - lyhimät laudat ovat noin metrin pituisia ja pisimmät enintään viiden metrin mittaisia
- * paksuudet 28 mm tai 33 mm
- * leveydet 70 – 280 mm
- * paino: 28 mm mänty 14 kg/m² ja 33 mm mänty 17 kg/m², kuusi 12 kg/m², koivu 16 kg/m²

Domus Classica Oy

Metsänkyläntie 2, 13900 Pekola ☎ 0400-23 24 25
www.domusclassica.fi | domus@domusclassica.com
Y-tunnus 2185236-8