



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

KIVI- JA TIILIPINNAN SUOJAUS

Huokoiset terrakotta-, tiili-, liuskekivi- ja marmoripinnat tarvitsevat suojan likaa vastaan. Pinta suljetaan kyllästämällä ja kulutusta varten pinnalle levitetään vaha. Koska kyllästys on jo itsessään jonkinlainen suoja, tarvitaan vahan alle tartuntapohjuste. Kyllästysaine riittää ilman vahaakaan silloin, kun pinta ei ole kulutukselle alttiina (mm. seinäpinnat). Lattialle tai pöytäpinnoille suosittelemme aina myös vahausta.

A. KYLLÄSTÄMINEN

- BASOIL -suoja-aine
- riittäisyys noin 5 - 20 m²/ litra
- voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa (myös kylpyhuoneessa)
- ei kellastuta laatan väriä
- ei muuta alkuperäisen materiaalin vesihöyryjen läpäisevyyskykyä

1. Ennen käyttöä sekoita suoja-aine hyvin.
2. Sumuta Basoil -suoja-ainetta tasaisesti laatan pinnalle ja levitä mopilla tai nukkaamattomalla kankaalla.
3. Jos laatan pinnalla on 5 min kuluttua vielä nestettä, pyyhi ylimääräinen aine pois mopilla tai nukkaamattomalla kankaalla.
4. Anna kuivua vähintään tunti ja tee käsittely uudestaan.
5. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana ja jätä lattia kuivumaan yön yli ennen tartuntapohjusteen levitystä.

B. TARTUNTAPOHJA ENNEN VAHAUSTA

- BASE -pohjuste
- riittäisyys noin 10 - 15 m²/ litra

Basoiin levityksen jälkeen lattiapinta on ennen vahausta käsiteltävä Base -tartuntapohjusteella.

1. Ennen käyttöä sekoita aine hyvin.
2. Sumuta Base -pohjuste tasaisesti laatan pinnalle ja levitä mopilla tai nukkaamattomalla kankaalla.
3. Jos laatan pinnalla on 5 min kuluttua vielä nestettä, pyyhi ylimääräinen aine pois mopilla tai nukkaamattomalla kankaalla.
4. Anna kuivua 1 - 2 tuntia.
5. Jos laatan pinnassa on kuivumisen jälkeen levitysjälkiä, poista ne liuokseen kostutetulla kankaalla pyyhkimällä. Kertäkäsittely riittää.



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

C. LATTIAN VAHAUS

- WOPLUS -vaha
- riittoisuus noin 7 - 15 m²/ litra

1. Ennen käyttöä sekoita aine hyvin.
2. Sumuta Woplus -vaha tasaisesti laatan pinnalle ja levitä mopilla tai nukkaamattomalla kankaalla.
3. Pyyhi ylimääräinen liuos pois kuivalla kankaalla.
4. Anna kuivua 2 - 4 tuntia riippuen tilan lämpötilasta (ei alle +5 astetta) ja ilmanvaihdesta.
5. Uusi vahaus toiseen kertaan.
6. Jos laatan pinnassa on kuivumisen jälkeen levitysjälkiä, poista ne liuokseen kostutetulla kankaalla pyyhkimällä.
7. Vahan voi halutessaan kiillottaa kuivumisen jälkeen pehmeällä laikalla (valkoinen).

Pinta kestää paremmin, kun pesuaineena käytetään neutraalia pesuainetta. Hyväksi havaittu ja vahapintaa hyvin suojaava aine on mm. pellavaöljysuopa tai Conwoyn lattiasuopa. Perusteellisemman puhdistuksen voi tehdä normaalia vahvemmalla pellavaöljysuopaliuoksella. Suopa suojaa pinnan, eikä vahausta tarvitse siksi uusia niin usein. Ilman suopaa vahapinta kestää käytöstä riippuen hyvänä 1 - 3 vuotta. Kun vahauksen haluaa uusia, on pinta hyvä syväpuhdistaa esimerkiksi Geal Chimichen Ceramik -pesuaineella. Pinnan uusimiseksi riittää kerros Base -pohjustetta ja vahaus Woplus -vahalla.