



osmo<sup>®</sup>  
...color

TOPOIL

PUUTASOJEN KÄSITTELY

Osmo Color TopOil on kasviöljyjen, kasvivoihien ja parafiinin seos. Se sopii käsittelemättömien sekä puupuhtaaksi hiottujen puulevyjen ja huonekalujen käsittelyyn, kuten myös pinnoittamattomalle korkille ja hiottulle betonille.

Ohjeen mukaisesti öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. Se kestää hyvin vettä, kahvia, teetä, maitoa, hedelmämehua, kola-juomia, olutta ja viiniä. Kuivuttuaan TopOil on turvallista ihmisille, eläimille ja kasveille.

## PUUPINNAN SÄVYTTÄMINEN

TopOil-öljyvahaa on saatavana myös värillisenä. Voit levittää värillistä tuotetta puupinnalle enintään kolmasti. Jokaisella levityskerralla väri voimistuu ja syvenee. Mikäli toivot kevyempää sävyä, levitä värillinen TopOil pinnalle vain 1–2 kertaa, jolloin pinnan viimeistely tehdään värittömällä TopOil-öljyvahalla.

Värillisen TopOil-öljyvahan lisäksi voit sävyttää puupinnan Osmo Color Puuvahalla tai Öljypetsillä. Levitä värillinen aine ensin tuotteen käyttöohjeen mukaan ja viimeistele pinta värin kuivuttua värittömällä TopOil-öljyvahalla. Poikkeuksena on valkoisiksi sävytetyt puupinnat, joiden viimeistelyyn suosittelemme kuultavaa valkoista TopOil-öljyvahaa nro 3068, valkotammi.

*Huomaa. Levitä väri aina puupuhtaalle pinnalle. Aiemmin värittömällä öljyvahalla käsitelty pinta on hiottava takaisin puulle ennen värillisen tuotteen levittämistä.*

## PUUPINNAN POHJUSTUS

Pohjustaminen lisää pinnan nestekestoa. Pohjustuksesta on hyötyä etenkin tammelle, saarnelle ja pyökille, kuten myös lämpöpuulle. Käytä pohjustamiseen Osmo Color Öljyvaha 1101:tä. Levitä pohjusteöljy pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla. Anna öljyn imeytyä 10–15 minuutin ajan ja pyyhi ylimääräinen öljy pinnalta nukkaamattomalla liinalla. Anna pohjusteen kuivua ohjeen mukaan ja viimeistele pinta värittömällä TopOil-öljyvahalla.

*Huomaa. Pohjustaminen muuttaa puun väriä voimakkaastikin. Myös värit toistuvat pohjustetulla pinnalla eri tavoin kuin*





3058 Väritön, tammella



3068 Valkotammi, 2 x tammella



3061 Akaasia, 2 x tammella

*puupuhtaalle pinnalle levitettyinä. Tee siksi aina koelevitys, jotta varmistut lopputuloksesta. Ennen värin levittämistä välihio pohjustettu pinta kevyesti ja tasaisesti pigmenttien tarttuvuuden parantamiseksi.*

## TROOPPISET PUULAJIT

Monille tummille ja tiheäsyisille kovapuulle, kuten pähkinä, tiikki, iroko ja wenge, on niiden öljyisyyden ja hartsipitoisuuden vuoksi käytettävä ensimmäiseksi levityskerrokseksi Osmo Color Öljyvaha 1101:tä. Levitä Öljyvaha 1101 pinnalle siveltimellä tai mikrokuiturullalla, anna imeytää hetki ja kuivaa pinta nukkaamattomalla liinalla. Viimeisteletä kuivunut pinta yhdellä värittömällä TopOil-kerroksella.

## VANHAT KÄSITELLYT PUUPINNAT

Voit käsitellä aiemmin parafiini-, unikko- tai pellavaöljyllä öljytyt, puhdistetut pinnat värittömällä TopOil-öljyvahalla, jos aiemmin levitetty öljy on kuivunut. Useasti tai runsaalla pellavaöljyllä öljytyt pinnat suosittelamme välihiomaan ennen käsittelyä.

Aiemmin maalatut tai lakatut pinnat on hiottava puulle ennen käsittelyä. Sopiva viimeistelyhiontakarkeus työtasoille on P120–150. Huonekalut voit viimeistellä paperikarkeudella P220–240.

## ÖLJYVAHATUN PINNAN YLLÄPITO

Normaaliin pinnan puhdistukseen riittää nihkeällä pyyhkeellä pyyhkiminen. Pesuaineena voit käyttää hoitavaa Osmo Color Öljysaippuaa mietona liuksena.

Pahasti likaantuneen pinnan puhdistamiseen voit kokeilla Öljysaippuaan kostutettua punaista hankauslevyä. Hankaa likaantunutta kohtaa kevyesti puun syysuuntaisesti ja pyyhi irronnut lika pinnalta veteen kostutetulla pyyhkeellä.

Kun öljyvahattu pinta on kulunut eikä vesi pisaroidu vahatulle pinnalle tyyppillisellä tavalla, on uusintakäsittelyn aika. Uusintakäsittelyssä riittää normaalisti yksi ohut levityskerros puhdistetulle pinnalle.

## ERITYISTÄ

Öljyvahatut puupinnat eivät kestä kuumaa, siksi liedeltä, uunista ja mikroaaltouunista otetut kuumat astiat vaativat alleen alustan. Erittäin happamat tai emäksiset aineet, vahvat alkoholit ja pesuaineet, kynsilakanpoistoaineet ja voimakkaat liuottimet, kuten asetoni, vahingoittavat pintaa, joten pyyhi ne välittömästi pois öljytyltä pinnalta.

Liian suuri levitysmäärä vaikuttaa pinnan kulutuskeston ja pidentää tarvittavaa kuivumisaikaa.

Emme suosittele kaappien ja laatikoiden sisäpintojen käsittelyä kuin kertaalleen ohuelti liinalla levitettynä. Anna kaappien ja laatikoiden kuivua aukinaisina koko kovettumisen ajan.

Voit lisätä pinnan kiiltoa käsittelemällä sen kovettumisen jälkeen Osmo Color Hoito- ja puhdistusvahalla ohjeen mukaan.



## TYÖOHJE

Säilytä puulevy ennen pintakäsittelyä levyn toimittajan ohjeiden mukaisesti. Älä anna sen kastua, kostua tai likaantua.

TopOil on käyttövalmista. Sekoita tuote purkkia ravistamalla.

1. Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Sopiva pintahiontakarkeus öljykäsittelylle on P120–150.
2. Puhdista pinta hiontapölystä harjalla.
3. Levitä TopOil ohuesti Osmo-siveltimellä, vaahtomuovisiveltimellä tai Osmo-mikrokuiturullalla.
4. Levitä ainetta ensin syysuuntaan nähden poikittain ja tasaa levitys syyn suuntaisesti ainetta lisäämättä.
5. Käsittele levy kaikilta sivuilta muodonmuutosten välttämiseksi. Käsittele myös huolella puun poikkileikkauspinnat.
6. Pyyhi mahdollinen ylimääräinen öljy pinnalta Osmo-puuvahausliinalla.
7. Anna kuivua huoneenlämmössä 12–18 tuntia. Toista käsittely 2–3 kertaa. Huomaa, että ainemenekki pienenee levityskertojen myötä.
8. Kuivunut pinta kovettuu edelleen 6–12 päivää, jonka jälkeen voit halutessasi silottaa pinnan valkoisella hankauslevyllä.



## **PURKKIKOOT**

Väritön: 0,125 litraa ja 0,5 litraa

Värillinen: 0,5 litraa

## **MENEKKI UUELLE SILEÄLLE PINNALLE**

0,5 litraa riittää n. 12 neliömetrin kertäkäsittelyyn, n. 7 neliömetrin kaksinkertaiseen käsittelyyn tai n. 5 neliömetrin kolminkertaiseen käsittelyyn.

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Työvälineet puhdistetaan liuotinbensiinillä.

## **KOOSTUMUS**

- > Kasviöljyjä ja -vahoja: auringonkukka-, soija- ja karhiaisöljy, karnaubavaha, parafiini
- > Lyijytöntä kuiviketta ja vettähyhkiviä lisäaineita
- > Alifaattista liuotinbensiniä

## **VARASTOINTI**

Säilyy vähintään 5 vuotta kuivassa tilassa astia hyvin suljettuna. Jäädyttyään palautuu ennalleen huoneenlämmössä.

## **TURVALLISUUS**

Säilytä lasten ulottumattomissa. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Varoitus: Huomioi luonnonöljyyn kostuneiden rätien, sahanpurun yms. itsesyttymisvaara. Sulje rätit tms. kannelliseen metalliastiaan tai upota ne veteen, ja hävitä ne käytön jälkeen kuivattamalla ne ilmastavasti auki levitettyinä ja toimittamalla tämän jälkeen jätekeräykseen. Kuivunut öljyvahapinta täyttää palo-  
luokkanormi DIN 4102 B2 vaatimukset.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Maahantuoja: Sarbon Woodwise Oy

Askonkatu 13, 15100 Lahti

P. 019 2644 200

info@osmocolor.com

www.osmocolor.com